

**CERTIFICADO DE ENSAIO DE ISOLAÇÃO**

Ensaio Sob Tensão Elétrica de 10.000V CA

N° E00099317

12/01/2017

Pág.: 01 de 01

**1. DADOS DO ENSAIO DE ISOLAÇÃO**

Fabricante	Ferramentas Gedore do Brasil Ltda.
Data do ensaio	12/01/2017
Condições ambientais	Temperatura de 18°C a 28°C e umidade relativa de 45% a 75%
Instrução Utilizada	ISO7651

**2. IDENTIFICAÇÃO DO ITEM ENSAIADO**

Descrição do item	VDE 894 Chave fixa de uma boca 15° isolada EN 60900
Rastreabilidade	08

**3. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO UTILIZADO**

Descrição do padrão	Fonte de alta tensão 10 KV; TAG 16/603	Marca/ Modelo	Chroma/ Mod. 9055
Rastreabilidade	Calibrado pelo Laboratório LABELO-PUC/RS, acreditado pelo CGCRE/ INMETRO sob o n° CAL024. Certificado de calibração N° E0290/2014 e T0416/2014 válido até 21/03/2017.		

**4. MÉTODO DE ENSAIO**


A amostra é totalmente imersa em um banho com água a temperatura ambiente, durante 24 horas e após é realizada a secagem das peças, conforme descrito na NBR 9699:2015 e DIN EN 60900:2013 - item 5.5.2.2. Após o período de acondicionamento, a amostra é imersa até o nível de  $24 \pm 2$  mm a partir da parte não isolada mais próxima e submetida a uma tensão alternada de 10 KV (60 Hz) durante 3 minutos, conforme item 5.5.3. A ferramenta é considerada conforme se nenhuma perfuração elétrica, faiscamento ou arco elétrico ocorrerem durante o período de ensaio ou se o limite de corrente de fuga (1 mA para cada 200 mm de ferramenta revestida) não for excedido.

**5. RESULTADO DO ENSAIO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699:2015, DIN EN 60900:2013 E NR10**

Amostra	Amostra representativa do lote
Resultado	<b>APROVADO</b>
Observação	Não houve nenhuma perfuração elétrica, faiscamento ou arco elétrico durante o ensaio, e o limite de corrente de fuga (1 mA para cada 200 mm de ferramenta revestida) não foi excedido.

**DADOS OBTIDOS NO ENSAIO**

Tempo (s)	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
Corrente média (mA)	0,886	0,883	0,883	0,883	0,883	0,882	0,883	0,883	0,883	0,884	0,884

**OBSERVAÇÕES**

- A) A reprodução deste certificado só poderá ser feita integralmente com autorização do LEG (Laboratório de Ensaios Gedore).
- B) Os resultados apresentados neste certificado tem significação e aplicabilidade restrita ao lote submetido ao ensaio, não sendo extensivo a demais lotes.
- C) Esta ferramenta foi submetida a rigorosos testes de isolamento e mesmo após longos períodos de armazenamento a sua integridade não será descaracterizada, ou seja, permanecerá apta para o uso. A partir da primeira utilização, devem ser realizadas recertificações anuais conforme a NR10.

Rafael Almeida  
Técnico